04/2016

Multi

Multifunctionele polyesterplamuur

TOEPASSINGSGEBIED

Multi-polyester is een universeel hechtende polyesterplamuur

- hecht op galvanisch verzinkt plaatstaal
- hecht op aluminium- en staaloppervlakken
- hecht op vertinde oppervlakken
- hoge vulkracht
- soepel strijkbaar, zonder porievorming
- extreem goed schuurbaar

Deze multifunctionele plamuur is dankzij zijn eigenschappen als vul- en fijnplamuur universeel inzetbaar.

PRODUCTSPECIFICATIES

MATERIAALGEGEVENS:

- Leveringsviscositeit bij 20°C: pasteus
- VOC - gehalte: 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l
- Kleur: beige

VERWERKING

ONDERGROND:

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

04/2016

DOSERING:

Toevoeging van 2-3 gew.-% harderpasta.

Overdosering van harderpasta vermijden. Anders kan “bloeden” en kleurwijziging in het deklaksysteem optreden.

VERWERKINGSTIJD:
Multi: Bij +20°C ruimtetemperatuur, 3 minuten
Multi lanzaam: Bij +20°C ruimtetemperatuur, 3 minuten
Multi zeer langzaam: Bij +20°C ruimtetemperatuur, 3 minuten
REACTIETEMPERATUUR:

minimaal +5°C

WIJZE VAN AANBRENGEN:

plamuren

DROOGTIJD:

Luchtdroging bij +20°C ruimtetemperatuur

SCHUURBAARHEID:

In aansluiting op de aangegeven droogtijden.

Als vulplamuur
Voorschuren – droog met P80 - P120
Naschuren - droog met P120 - P 240
Als fijnplamuur
Voorschuren – droog met P120 - P180
Naschuren - droog met P180 - P240

04/2016

AFWERKEN

De multiplamuur kan met de volgende CS-producten worden afgewerkt
- Multi Soft, Elastic wit of Elastic beige en Spray

BEWARING:

Ca. 6 - 8 maanden bij 18 - 20° C in de gesloten originele verpakking

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bovenstaande specificaties, in het bijzonder de aanbevelingen voor verwerking en toepassing van onze producten zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring inzake normaal (standaard) gebruik. Op grond van uiteenlopende materialen, verschillende ondergronden en afwijkende arbeidscondities kan aan deze aanwijzingen noch aan mondeling verstrekte adviezen geen garantie en/of aansprakelijkheid, ongeacht op welke rechtsgronden, worden ontleend, tenzij opzettelijke desinformatie of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Daarbij dient door de gebruiker te worden aangetoond, dat alle kennis die voor een deugdelijke en doelmatige beoordeling noodzakelijk is, tijdig en volledig aan ons zijn meegedeeld. Industriële eigendomsrechten van derden dienen in acht te worden genomen. Voorts gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Tevens gelden de specificaties van het nieuwste Technische gegevensblad. Dit kan bij ons worden opgevraagd.

Instructies m.b.t. de omgang met onze producten en het verwijderen van deze (afvalverwijdering) staan vermeld op het betreffende veiligheidsgegevensblad en de circulaires van de brancheorganisatie van de chemische industrie.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de